

Q Iekšējās izolācijas lēta

greenteQ iekšējās izolācijas lēta ir veidota no tvaiku aizturošas folijas un neaustā materiāla kombinācijas.

Pašlīmējošā fiksācijas josla ļauj ļoti vienkārši uzlikt pilnībā nosegtu lētu, kuru var noklāt ar apmetumu un krāsot.

Īpašības:

greenteQ iekšējās izolācijas lēta paredzēta iekšējo logu savienojumu hermētiskam blīvējumam.

- piemērota remontam un būvdarbiem;
- var lietot apmetumu un krāsot;
- augsta fiksācijas joslas adhezīvā stiprība uz visu veidu logu rāmjiem;
- elastīga.

Produkta attēls:



Apstrāde:

Līmējamām virsmām jābūt sausām un attīrītām no eļļas, taukiem un putekļiem. Atritināt greenteQ iekšējās izolācijas lētu un nogriezt ar apmēram 5 cm rezervi. Noņemt segpapīru un uzmanīgi piespiest fiksācijas joslu pie loga rāmja. Procesu atkārtot pie visām blīvējamām loga malām. Loga elementu izlīdzināt, nostiprināt un tukšumus starp logu un sienu uzmanīgi aizpildīt ar izolācijas materiālu, piemēram, greenteQ pistoles putām.

Līmēšanai uz mūra pamatnes iesakām lietot greenteQ lētu līmi.

Nišas daļā nodrošināt pietiekamu apmetuma auduma armējumu. Lietus ūdens necaurlaidīgam, tvaiku caurlaidīgam ārējam blīvējumam iesakām greenteQ ārējās izolācijas lētu.

Tīrīšana:

Ādu mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Līmes paliekas var notīrīt ar benzīnu saturošiem tīrīšanas līdzekļiem. Lūdzam ievērot drošības noteikumus.

Drošības norādījumi:

Produkts nav bīstama darba viela saskaņā ar esošajiem datiem un pieredzi un atbilstīgi Ķīmisko vielu likumam vai salīdzināmām EK direktīvām.

Īpaši norādījumi:

Ievērojiet mūsu montāžas instrukcijas! Noderīgu informāciju jūs atradīsiet arī brošūrā „Logu izolācijas foliju apmetums”, ko izdevusi Federālā ģipša ražošanas asociācija, reģistrētā apvienība – celtniecības ģipša ražošanas grupa.

PRODUKTA DATU LAPA

FOLIJAS UN LENTAS - iekšējās izolācijas lēta

Lietošanas instrukcijās, veiktspējas un izstrādājumu datu un citu tehnisko parametru paziņojumos par mūsu greenteQ produkciju tiek sniegtas vispārējas vadlīnijas. Tās paredzētas tikai mūsu izstrādājumu veiktspējas īpašību un kvalitātes aprakstīšanai un nav uzskatāmas par garantiju saskaņā ar Vācijas Civilt kodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iespēju dēļ lietotājam pašam jāpārbauda, vai šis izstrādājums ir piemērots konkrētam pielietojuma mērķim. Mūsu mutiskie, rakstiskie un ar izmēģinājumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredzēti tikai jūsu informēšanai un ir pilnīgi nesaistoši.

greenteQ

10/2012 | www.vbh.de

Q Iekšējās izolācijas lēta

greenteQ iekšējās izolācijas lēta ir veidota no tvaiku aizturošas folijas un neaustā materiāla kombinācijas.

Pašlīmējošā fiksācijas josla ļauj ļoti vienkārši uzlikt pilnībā nosegtu lēntu, kuru var noklāt ar apmetumu un krāsot.

Tehniskie dati



	STANDARTS	KLASIFIKĀCIJA
Materiāla apraksts		Tvaika necaurlaidīgs neausts sintētisks materiāls
Krāsa		Sarkana
Būvmateriālu klase	DIN EN 13501-1	E
Salaidumu caurlaidības koeficients	DIN EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})]$
Termiskā izturība	Iekšpusē	No apmēram -40°C līdz apmēram +80°C
Sd-vērtība	DIN EN ISO 12572	Apmēram 39 m
Izmēru pielāgšana	DIN 7715 T5 P3	Atbilst prasībām
Lietus ūdens necaurlaidība	DIN EN 1027	$\leq 1.050 \text{ Pa}$
Noturība pret UV starojumu		Apmēram 3 mēneši
Uzglabāšanas ilgums		12 mēneši sausumā un oriģinālajā iepakojumā
Uzglabāšanas temperatūra		+1°C līdz +20°C

Platums	Rullja garums	Iepakojuma vienība	VBH artikula numurs
75 mm	30,0 m	150,0 m	180.020 / 1100
100 mm	30,0 m	120,0 m	180.020 / 1200
150 mm	30,0 m	60,0 m	180.020 / 1300

Piegādes forma:



Pieejami rullī 75 mm, 100 mm un 150 mm platumā. Saskaņā ar standartu satur pašlīmējošu fiksācijas joslu piestiprināšanai pie loga.

Likvidēšana:



Lēntas atlikumus var izmest sadzīves atkritumos. Ievērot vietējos noteikumus.

Vispārīga informācija:



Visi iepriekšējie šīs instrukcijas izdevumi ar šo zaudē savu spēku.

greenteQ

FOLIJAS UN LENTAS - iekšējās izolācijas lēta |10/2012 | www.vbh.de

Lietošanas instrukcijās, veiktspējas un izstrādājumu datu un citu tehnisko parametru paziņojumos par mūsu greenteQ produkciju tiek sniegtas vispārējas vadlīnijas. Tās paredzētas tikai mūsu izstrādājumu veiktspējas īpašību un kvalitātes aprakstīšanai un nav uzskatāmas par garantiju saskaņā ar Vācijas Civilt kodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iespēju dēļ lietotājam pašam jāpārbauda, vai šis izstrādājums ir piemērots konkrētam pielietojuma mērķim. Mūsu mutiskie, rakstiskie un ar izmēģinājumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredzēti tikai jūsu informēšanai un ir pilnīgi nesaistoši.